





ISO 9001:2008

البيانات الفنية للمنتاحات

TECHNICAL DATASHEET

Brand Name	KF 283				اســـم المنتج
Product	UV & cellophane treated paper label adhesive		لصق للبطاقات الورقية المورنشة بالـ UV والسيلوفان		المنتج
Lab. Code	ADH – 2 – 7			كود معملي	
Applications	suitable for adh porous surfaces PET and suitable Particularly recount treated papused in print ho companies for g	nesive ready for use ering paper on non so such as PVC & PP & le for UV treated paper. commended for all types of er labels. Can also be uses and pharmaceutical gluing UV treated packs. Inual or automatic high application.	غراء فاخر جاهز للأستعمال المباشر دون اضافات. مناسب للصق ورق علي الأسطح الغير مسامية مثل الـ PVC & PP & PET والورق المورنش بطبقة UV. صمم خصيصا للصق كافة انواع البطاقات الورقية المورنشة. يستخدم في المطابع وشركات الأدوية للصق عبوات المورنشة. يستخدم بالطرق اليدوية او عن طريق ماكينات الاوتوماتيك السريعة.		الاستخدامات
Properties	Base	Internally plasticized copolymer resin emulsion Milky white emulsion	كوبوليمرات لينة (بلاستيكية) سائل أبيض ناصع	الأساس	
	Safety	Neither flammable nor toxic – Solvent free	غير قابل للاشتعال أو سام - لا يحتوي على مواد طيارة	الأمـــان	المـــواصـفـــات [
Technical Info.	Before drying of the film قبال جفاف الطبقة اللصق				
	Solid Content	58 ± 1%		المادة الصلبـــة	
	Viscosity	15.000 ± 2000 cps/20°C		الــــــزوجـــة	
	Ph	4 – 5.5		الرقم الهيدروجيني	معلومــات
	Setting Time	7 – 10 minutes for 0.25 mm		زمن الجفاف	فنيــة
	صق After drying of the film		بعد جفاف الطبقة ا		
	Appearance	Transparent	شفاف	المظهر	
	Elasticity	Semi - elastic	متوسط المرونة	الـــــــونـــــــة	
Shelf life &	Valid for one year from production date if stored in its original tightly closed		صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون، شرط		الصلاحية
Storage	container in a dry place away from direct sunlight and excessive heat.		سلامة العبوة، وحفظها بعيداً عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة بمكان جيد التهوية.		الصلاحية والتخزين التعبئية
Packing	25 kg to 125 kg		من 25 الي 125 كجم		التعبئة

Disclaimer: The information & data contained herein are given in good faith but without warranty. We recommend that before using our products, the customer should make his/her own tests to determine the suitability of the products for his/her own purpose under his/her operating conditions. As the circumstances under which our products are stored, handled and used are beyond our control, we cannot assume any responsibility for their use by the customers.